


## 110005 POMO ITAL REGATA CON ROSCA DIRECTA



Código	D	d	d1	e	H	Color
11000519101	19	M5	10	15	30	Negro
11000522101	22	M6	13	19	34	Negro
11000529101	29	M8	15	23	44	Negro
11000535101	35	M10	16	25	51	Negro
11000537101	37	M10	17	25	58	Negro

Rosca directa.

PF: Resina fenólica negra FS 31 DIN 7708.

Ficha Técnica Baquelita (Resina Fenólica / Termoestable)			
Propiedades Físicas	Norma	Unidades	Valores
Densidad aparente	DIN 53466	g/cm <sup>3</sup>	0,50-0,65
Contracción	DIN 53464	%	0,5-1,0
Absorción H <sub>2</sub> O	ISO 62	%	<0,9
Propiedades Mecánicas			
Resistencia a la Flexión	ISO 178	MPa	70-100
Resistencia al IMPacto	ISO 179	Kj/m <sup>2</sup>	5-10
Resistencia a la Tracción	ISO 527	MPa	50-65
Resistencia a la Compresión	ISO 604	MPa	190-300
Propiedades Térmicas			
Temperatura máxima	DIN 44904	°C	190
Deformación por el Calor	DIN 53458	°C	125
Test Flamabilidad	UL 94	Grado/mm	V-0 / 3,0mm
Test Flamabilidad	UL 94	Grado/mm	V-1/1,5mm

### Reglamentación Baquelita

Cumple con el Reglamento (CE) N.º.1907/2006 (REACH)

Sustancias: fenol, ácido carbólico, hidroxibenceno, fenilalcohol

Nº CAS: 108-95-2

Nº CE: 203-632-7

La mezcla está clasificada como **no peligrosa** según los criterios del reglamento (CE) no 1272/2008 (CLP).